PAROC eXtra

Universali plokštė





Sertifikato numeris	0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 18.12.2013
Gaminio žymėjimo kodas	MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Trumpas aprašymas	Lanksti, nedegi akmens vatos plokštė, labai gerai izoliuoja šilumą ir garsą. Lengva ir patogu dirbti.
Naudojimas	Universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams, vidaus pertvaroms ir kt.

PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja. Ir tik pasiekus 1000°C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti.

Matmenys

Matmenys	
Plotis x Ilgis	**Storis**
565 x 1220 mm	42 - 200 mm
610 x 1220 mm	42 - 200 mm
pagal standartą EN 822	pagal standartą EN 823

Matmenų stabilumas		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Matmenų pastovumas nurodytoje temperatūroje, (deklaruojama vertė), DS(70,-)	≤ 1 %	EN 13162:2012 (EN 1604)

Galimi ir kiti matmenys.

Pakavimas

Pakavimas	Plastiko pakas arba “Big Pack” pakuotė

Paroc Group © 2015

Degumas

Reakcija į ugnį		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	A1	EN 13162:2012 (EN 13501-1)

Nenutrūkstamas degimas įkaitus		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	EN 13162:2012

Kitos priešgaisrinės savybės		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Degumas	Nedegi	EN ISO 1182

Šiluminės savybės

Šiluminė varža		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Šiluminė varža	Žiūrėkite priedą	EN 13162:2012
Šilumos laidumas λ_D	0,036 W/mK	EN 13162:2012 (EN 13162)
Storio leistina nuokrypa, T	T2	EN 13162:2012 (EN 823)

Oro laidis		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Orinis pralaidumo koeficientas, $_{lk}$	120 x 10^{-6} m^3/m^2sPa	

Tiesioginis ore sklindančio garso izoliacijos indeksas		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Orinis varžumas AF_R	NPD	EN 13162:2012 (EN 29053)

Drėgminės savybės

Vandens pralaidumas		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, W_p	≤ 1 kg/m²	EN 13162:2012 (EN 1609)
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m²	EN 13162:2012 (EN 12087)

Vandens garų pralaidumas		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Vandens garų difuzijos varža MU, μ	1	EN 13162:2012 (EN 12086)

Garso izoliavimo savybės

Akustinės sugerties indeksas		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**
Garso sugertis	NPD	EN 13162:2012 (EN ISO 354)

Emisija

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką		
SAVYBĖ	**Vertė**	**Pagal**

Paroc Group © 2015

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	EN 13162:2012

Ilgaamžiškumas

Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui arba irimui	Mineralinės vatos degumo savybės nesikeičia laikui bėgant. Produktų klasifikavimas pagal Euroklases yra susijęs su organiniu medžiagų kiekiu, kuris laikui bėgant negali padidėti.
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui arba irimui	Mineralinės vatos produktų šilumos laidumo koeficientas nesikeičia laikui bėgant. Patirtis rodo, kad plaušo struktūra yra stabili ir porose nėra kitų dujų, tik atmosferos oras.

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, Faksas +370 5 274 00 02, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliekame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas.
This data sheet is valid in following countries: Lithuania.

Paroc Group © 2015